(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出頭公開番号

特開平7-237921

(43)公開日 平成7年(1995)9月12日

C 0 1 F 11/46 10 2 G 9040-4G B 0 1 D 53/50 53/77 C 0 4 B 11/02	B01D 53/34 125 E 審查請求 未請求 請求項の数1 OL (全 4	2007
53/77	= -	
·	= -	
C 0 4 B 11/02	= -	
	= -	
	審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 4	
		具力
(21)出願番号 特顯平6-28370	(71) 出額人 000006208	
	三菱重工業株式会社	
(22)出頭日 平成6年(1994)2月25日	東京都千代田区丸の内二丁目5番1号	
	(72)発明者 多谷 淳	
	広島県広島市西区観音新町四丁目6番	22号
	三菱重工業株式会社広島研究所内	
	(72)発明者 藤田 浩	
	広島県広島市西区観音新町四丁目6番	22号
	三菱重工業株式会社広島研究所内	
	(72)発明者 小竹 進一郎	
	東京都千代田区丸の内二丁目5番1号	Ξ
	泰维丁拳株式会社本社内	
	(74)代理人 弁理士 内田 明 (外2名)	
	Contact States Almanda Colores	


(54) 【発明の名称】 硫化水素からの半水石膏の製造方法

(57)【要約】

【目的】 硫化水素を出発原料とし、建材用石膏ボード などに使用される半水石膏を製造する方法に関する。

[構成] 原料油から分離された硫化水素を燃焼させて 得られる高速度50。含有ガスをリアクターに導入して 水スラリーに接触させ、石灰石筋 (CaCO。) 及び空 気を供給して50。の吸収、酸化及び甲和を行わせて石 膏スラリーとし、この石膏スリーを固設が動して得ら れる石膏ケーキを前記燃烧工程で発生する熱を熱源とし て加熱し半水石膏とする硫化水素からの半水石膏の製造 方法。

【効果】 同一プロセス内で発生する熱を有効に利用した効率的なプロセスである。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 次の(a)乃至(d)の工程よりなることを特徴とする硫化水素からの半水石膏の製造方法。

- (a) 原料油から分離された硫化水素を燃焼させて高濃 度SO。含有ガスを得る燃焼工程。
- (b) 前配燃焼工程から排出される高濃度SO:含有ガスをリアクターに導入してリアクター内の水スラリーに 接触させると共に減りアクター内の水スラリーに下足の 物(CaCO:)及び空気を供給してSO:の吸収、酸 47及75年和を行わせて万葉スラリーとする反応工程。
- 化及び中和を行わせて石膏スフリーとする反応工程。 (c) 前配反応工程から抜き出される石膏スラリーを固 液分離して石膏ケーキを得る石膏分離工程。
- (d) 前記石膏分離工程からの石膏ケーキを加熱器に導入し、前記燃燒工程で発生する熱を熱源として石膏ケーキを加熱することによって半水石膏とする石膏加熱エ

【発明の詳細な説明】

[0001]

[0002]

「従来の技術」 我国で使用される重油や軽油の脱硫に伴. って副生する硫化水素はそのほとんどが元素硫黄に変換 して回収されている。このような形で回収される元素硫 昔の量は年々増加し、1993年度は162万トン/年 に達すると推定され、元素硫黄の余剰問題が深刻化して いる。元素硫黄の我国における用途は硫酸製造用が最も 多くその他は二硫化炭素、合成繊維、加工硫黄、無機薬 30 品、洗剤、化成品、紙パルプに使用れているが需要量は 91万トン/年(1992年実績)程度である。余剰の 元素硫黄は海外への輸出に向けられているものの、輸出 量に限界があって、国内での余剰対策が必要である。一 方、石膏はポード工場やセメント工場での需要が旺盛で 年間需要量は約950万トン/年(元素硫黄換算177 万トン/年) に上り、供給不足を補うために約400万 トン/年 (元素硫黄換算70万トン/年) の天然石膏が 海外から輸入されている。しかも石膏は、今後も石膏ボ ード疎材用などとして需要が伸びると予想されている。 従来 石油脱硫工程から排出される硫化水素はそのほと んどがクラウス反応により元素硫黄として回収されてお り、半水石膏として回収する方法は知られていない。

[0003]

【発明が解決しようとする眼間】 本発明は前応従来技術 の問題点を解決し、従来は石油股酸に伴って元素硫黄の 形で回吸されていた石油中の砂造分を、造卵圧乗状態に ある元素硫黄としてではなく、需要の伸びが現込まれて いる半水石膏をして回収することのできる硫化水素から の半水石膏の出い吸蓋が其を提供するものである。

[0004]

[課題を解決するための手段] 本発明は、元素硫黄の用 途開発の一環としてなされたものであって、次の(a) 万至(d)の工程よりなることを特徴とする硫化水素か らの半水石膏の製造方法である。

- (a) 原料油から分離された硫化水素を燃焼させて高濃度SO2 含有ガスを得る燃焼工程。
- (b) 前記燃焼工程から排出される高濃度SO: 含有ガスをリアクターに導入してリアクター内の水スラリーに 10 接触させると共に該リアクター内の水スラリーに石灰石粉(CaCO:) 及び空気を供給してSO: の吸収、酸化及び中和を行わせて石膏スラリーとする反応工程。
 - (c) 前記反応工程から抜き出される石膏スラリーを固被分離して石膏ケーキを得る石膏分離工程。
 - (d) 前記石膏分離工程からの石膏ケーキを加熱器に導入し、前記燃焼工程で発生する熱を熱源として石膏ケーキを加熱することによって半水石膏とする石膏加熱エ
 - 【0005] 石油脱離工程から分離される確實化合物の 形態は硫化水素である。硫化水素は有害でありそのまま では利用できないので、現状はクラウス反応を利用して 元素確實として回収されている。本発明の方法は、この 石油精製プロセスにおける脱離工程から大量に製造され ている硫化水素と出発原料として、石膏ボード設材用な どに需要の伸びが予想されている半水石膏を製造するも のであって、反応により生成した二水石膏のケーキを能 強し、さらに強度して半水石膏のすーキを 織し、さらに強度して半水石膏の 関心では、 同一プロセス内の他の工程から得られる熱を利用するこ とを特徴とする効率のよい半水石膏の製造方法である。 (0006]

(作用) 以下、本発明の方法を図面を参照して工程順に 従って説明する。図1は本発明の1実施館様を示す概断 フロー図である。石油酸配工限では、原料由と石油駅 直装置2で駅施処理し股硫能3が製造される。この駅底 工程自体は公知の方法であり、原料油中の確実力は歳代 未業4として回受される。未990の方法においては先ず 燃加工程で前記石油駅底装置2から排出される硫化未業 4と空気6を燃焼炉5に供給し、次の反応を行わせて、 50、含有量が8~12を発振め高濃度50、含有ガス

- 7を得る。 (イ) H₂ S+3/2O₂ →SO₂ +H₂ O
- 上記反応のO: は空気中の酸素を示す。H: S単位 kg 当りの反応熱は3647kcalの発熱反応である。燃 焦工程から排出されるガスの組成代表例は容量%で、S O: :8%、H: O:8%、O: :8%、N: :76% である。
- [0007] 燃焼工程で得られた高濃度SO: 含有ガス 7を反応工程の反応器8 (リアクター) へ供給し、水と 接触させ次の反応を行わせる。
-) (□) SO₂ +H₂ O→H₂ SO₃

ガスは水面下に開口したガス吹き込み管9を介して供給 し水中に分散させるが、固定式スパージャー、アーム回 転式スパージャーあるいはロータリーアトマイザーな ど、微細な気泡を発生させる機能を有したリアクターを 使用する。SO2ガスの吸収をよくし、石灰石粉との反 応を完全に行わせるためにはガスの吐出口は深い位置に あるのが好ましく、液深は1m以上となるようにする。 水中で生成したH2 SO3 は瞬時に酸化してH2 SO4 とすることによって(ロ)の反応が逆行してSO2吸収 が不良にならないようにする。酸化反応は次式のとおり 10 である。

(/\) H₂ SO₃ +1/2O₂ →H₂ SO₄ この反応はガス中に含まれる酸素(O2)が水中へ溶解 することによって進行するが、酸素の溶解度が小さいの で、 過剰の酸素含有ガスを微細気泡として水中に分散さ せ、吸収したSO2の全部が完全に酸化されてH2SO 、になるようにするのが好ましい。通常は酸素含有ガス として空気11を使用し、燃焼工程からの高濃度SO2 含有ガス7と共に空気吹き込み管10を介してリアクタ -8に導入して水中に分散させればよい。

【0008】リアクター8内の水は、生成したH2 SO « によって強い酸性となるが、強酸性水はSO2 吸収の 妨げとなるので、アルカリ性物質を添加して中和する必 要がある。本発明ではH2 SO4 と反応して石膏を生成 させるため、アルカリ性物質としてはカルシウム化合物 を選ぶ必要がある。カルシウム化合物としては資源が豊 富で安価な石灰石 (CaCO。) が好ましい。石灰石は 粉砕された粉粒体を使用し、水中で次の反応を行わせ

(/\) CaCO₃ +H₂ SO₄ +H₂ 0→CaSO₄ · 2 H2 O+CO2

石灰石粉12は溶解しながら、H2 SO4 と反応し、二 水石膏CaSO4・2H2 Oの結晶となって析出する。 CaSO4 ・2H2 Oの結晶の大きさは約100 μmの 板井状であり、これによってリアクター内の水は、石膏 結晶粒子が懸濁した石膏スラリーになる。石灰石粉12 の供給量はSO。吸収量に見合って決定されるが、通常 はリアクター8内のpHを検知し、pHが2~7の弱酸 性領域に保たれるように供給量を制御する。このように して水中に分散されたガス中のSO2 は吸収されSO2 を含まない排ガス13がリアクター8から放散される。 一方、リアクター8内の石膏の量はSO2の吸収量の増 加に伴って増大し、石膏のスラリー濃度が増大する。懸 添している石膏の濃度が30wt%を越えるようになる と、流動性が不良となり、攪拌が難しくなるので、石膏 スラリーの一部を抜き出し石膏分離工程へ送る。リアク ター8内の液量の減少分は適宜補給水を添加して調整す る。リアクター8から抜き出された石膏スラリー14は 石膏分離工程へポンプ輸送され、遠心分離機などの固液 分離装置15により石膏ケーキ17とろ過液16に分離 50 され、リアクター8は槽型で水が貯留してある。このガ

される。ろ過液16は反応工程への補給水の一部として リアクター8に返送され循環使用される。

【0009】一方、分離された石膏ケーキ17は通常7 重量%前後の付着水を有しているが、ベルトコンベアで 石膏加熱工程へ送られる。石膏加熱工程では、乾燥炉や 焼成炉などの石膏加熱装置18により石膏ケーキ17の 付着水を蒸発乾燥させ、二水石膏結晶の粉体を得るとと もに次の反応により半水石膏20を生成させる。

Caso · 2H2 O-Caso · 1/2H 2 O+3/2H2 O

この反応は焼成と言われるもので、二水石膏の粉体を1 20~150℃に加熱することで進行する。本発明にお いてはこの石膏加熱工程における石膏加熱装置18の熱 源として、前記硫化水素の燃焼工程で発生する反応熱を 利用する。硫化水素単位kg当りの反応熱は3647k calであり硫黄の単位モル当りの発熱量に換算すると 124kcal/モルである。一方、(二)の反応は硫 黄単位モル当りの吸熱量で表すと、19.5 kcal/ モルであり、石膏ケーキ付着水7重量%の蒸発乾燥及び 石膏ケーキの20℃から120℃への加熱による顕熱の 補給を加算すると46kcal/モルとなるから、石膏 加熱工程で必要な熱量の全ては硫化水素の燃焼による発 熱量で理論的に賄えることとなる。従って熱回収時の熱 効率を考慮しても、プロセス外からの熱の補給は全く不 要か、必要とする場合であっても極くわずかでよい。

【0010】燃焼工程で発生する熱を石膏加熱工程に伝 導する手段としては図1の例のようにスチーム19を介 する方法や石膏加熱装置18を焼成ガマやキルンの形と し、燃焼工程と合体させて燃焼工程の燃焼ガスで直接加 熱する方法がある。 (二) の反応によって得られる半水 石膏は常圧下に120~150℃で焼成して得られるB 型半水石膏又は焼石膏と呼ばれるものである。本発明の 方法によって得られる半水石膏は、原料として硫化水素 を燃焼させて得られる高濃度SO2 含有ガスを用いてい るので純度95重量%以上の高純度品であり、そのまま 石膏ポード製造工場へ送り、建材原料として利用するこ とができる。

[0011]

【実施例】以下実施例により本発明の方法をさらに具体 的に説明する。図1に示したフローにおいて、石油脱硫 装置2から得られる硫化水素4を空気6と共に燃焼炉5 へ送り燃焼させた。燃焼炉5では硫化水素の1kg当り 7. 8 m3 Nの空気6を送風して硫化水素を燃焼させ、 この燃焼熱で硫化水素1kg当り4.5kgの200℃ のスチーム19を発生させた。燃焼炉5から出る高濃度 SO2 含有ガス7はSO2 : 8容量%、H2 O:8容量 %、O2:8容量%、N2:76容量%から成り、ガス 発生量は硫化水素1kg当り8.1m3 Nであった。反 応工程はガス吹き込み管9を有するリアクター8で構成 ス吹き込み伝から吹き込まれた高速度SO。含有ガス7 は水中へ微細気砲となって分散し上昇する間にSO。ガ スは水に吸吸され水而からはSO。を含まないガスとし て放出される。水に吸収されたSO。はその全でが空気 吹き込み管10を介して水中で微細気砲となるように送 退される空気11により値をに酸化されてけい。SO。と なる。送風量は硫化水素1kg当り3.1m、Nとし た。この空気の微細気泡が水中を上昇する間につ、ガス 成分の一部が吸収され残りは燃焼工程かちのガスと完全 に混合されて排ガス13として放出された。排ガス13 は硫化水素1kg当り21.3m、NでありSO。は検 出されず、H,O:29。6等量%、O:9。2等量 %、N:58.1容量%、OC:3.1等量%の超 球を有さちたのであった。

5

【00121一方、リアクター8内には石灰石粉(CaCO」)12を供給し、生成したH、SO、を中和し石膏を折出させる。石灰石砂は平均粒径15μm程度に敷粉化された工業製品を利用し、リアクター内の水のPHが2~7つ時酸性領域に像たれるように供給量を制御した。使用した石灰石の随度(CaCO」含存率 は95乗後、供給量は吸収されたSO。1kg当り1.73kgであり、リアクターでの反応率は95モル%であった。石灰石砂はリアクター内でH、SO、と反応し二水石膏CaSO、・2H、の結晶となって折出する。リアクター内の反応を総括して記述すると次のとおりである。

 $C a CO_3 + SO_2 + 1/2O_2 + H_2 O \rightarrow C a SO_4$ • 2 H₂ O + CO₂

この反応は82.5kcal/モルの発熱反応であり、 リアクター内を常圧に保ちたがら反応させたので、水が 30 蒸発して温度は69℃に保たれた。蒸発外素は吸収した SO・1kg当り2.4kgになるのでリアクター内の 被面一定的御井を介して外部から補給水を入れ、水位を 一定に保持した。

[0013] リアクター内の水位はSO。ガスの吸収を 完全にするためにガス吹き込み管のガス吐出位関が被弾 加以上となるようにした。また、石灰石粉の反応率を 95モル%以上とし、石膏中への未反応石灰石混入割合 を少なくするため(石膏の施度を高めるため)リアクタ 一内の水スラリー貯留量はSO。ガス1kg当たり20 0リットルとした。

> (0015) 関級分離工程で分離された約7度量%の付 物水を保有した石膏ケーキ17は77kg/トであっ た。この石膏ケーキを加熱工程へ送り、スチーム19に よって加熱された石膏加熱装置18内において来圧下1 20~150でに加熱して熱処理し、付着水及び結晶水 を気化さ世水石膏(焼石膏)20を得た・サネ石膏の 生成量は61kg/トで純度は96度最多であった。

[0016]

【発明の効果】 硫貴酸化物による大気衛環汚寒を抑制するため、石油製品の低硫酸化が必要であり、これに伴って石油精製工場の石油設施工程から回収される硫黄の余 刺対策が必要となってきている。本発明はこのような石油脱硫工程から回収される硫化水素を硫黄に変換することなく、硫化水素から直接半水石膏を得る新しい方法を提供するものであり、同一プロセス内で発生する熱を有効に利用した効率のよい半水石膏の製造方法であり、その工業的な定義は大きいものである。

【図面の簡単な説明】 【図1】本発明の1実施態様を示す概略フロー図。

【図1】

